

BN[®] BL4206

磨砂地板膜

产品描述：

面膜：170micron 透明磨砂 PVC 膜；

胶水：透明胶

底纸：120gsm 单面 PEK 白硅纸

宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、防滑耐磨，保护画面，增加立体感；
- 2、良好的表面平整度和抗收缩性，易清洁、保持画面高清晰度。

产品应用：

产品主要适用于画面保护（如：地面导向标识、室内地面广告冷裱），同时也起到防滑作用。

技术参数：

测试条件：室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| PVC 膜厚度 | Micron | GB/T6672-2001 | 170 ± 10 |
| 底纸克重 | g/m^2 | GB4669-1995 | 120 ± 10 |
| 成品重量 | g/m^2 | GB4669-1995 | 330 ± 20 |
| 初粘力 | N/25mm | FTM 9 | ≥ 5 |
| 24h, 180°剥离力 | N/25mm | FTM 1 | ≥ 10 |
| 尺寸稳定性 MD | mm | FTM 14 | ≤ 1.8 |
| 尺寸稳定性 CD | mm | FTM 14 | ≤ 1.5 |
| 拉伸强度 MD | N/25 mm | GB/T1040.1-2006 | ≥ 50 |
| 拉伸强度 CD | N/25 mm | GB/T1040.1-2006 | ≥ 60 |
| 施工温度 | $^{\circ}\text{C}$ | | 20 ± 10 |
| 适用温度 | $^{\circ}\text{C}$ | | $-20\sim +70$ |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 BN 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是 12 个月。

打印制作要求：

制作环境：BN 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

质保条件：

- 1、保质期为 12 个月：裱膜类产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起 12 个月内，逾期不接受投诉。

重要备注：

BN 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有 BN 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用：

※ 上海周浦万达广场：





WEST JINQIAO RD., NEXT TO QINGDAO RD., TONGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, NANTONG, JIANGSU, 223600, CHINA
TEL: +86 21 3127 2888 FAX: +86 21 3127 5255 WEBSITE: WWW.NAR.COM.CN EMAIL: INFO@NAR.COM.CN

